



ELAPRO MD HardSeal

TD721 Technisches Datenblatt

Einsatzgebiet

ELAPRO MD HardSeal ist eine schnell erhärtender Dichtschlämme für mineralische Untergründe wie Beton, Mauerwerk sowie saugfähige Natursteine und schafft einen stabilen Untergrund für Abdichtungen und Beschichtungen. ELAPRO MD HardSeal eignet sich besonders gegen negativen Wasserdruk.

Typische Einsatzgebiete

- Abdichtung von Kellern und Tiefgaragen
- Schutz und Abdichtung von Trinkwasseranlagen
- Schutz von Überlaufgräben
- Abdichtung von Aufzugsschächten
- Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit
- Negativ-Abdichtung unter flexiblen Abdichtungssystemen
- Grundierschicht zum Ausgleichen von Lunkern, Lufteinschlüssen und rauen Oberflächen

ELAPRO MD HardSeal erfüllt die Anforderungen der EN 1504-3 für Betonreparaturen (CR) und kann gemäß den Vorgaben 3.1 und 3.3 der EN 1504-9 angewendet werden.

Lieferform

Wasserdichter Kunststoffsack: 25 kg

Werkzeuge

Aufröhren: elektrisches Rührwerk, Spachtel

Verarbeitung: Bürste, Maurerbesen

Reinigung: Im frischen Zustand mit Wasser, nach Aushärtung mit säurebasiertem Reiniger oder mechanische Entfernung.

Lagerung & Haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung bei +5 bis +35 °C, trocken, frostfrei und luftdicht gelagert, 12 Monate haltbar. Direkte Sonneninstrahlung muss auch auf der Baustelle vermieden werden.

Kompatible Systemkomponenten

- ELAPRO 1k-SIL
- ELAPRO 1k-SIL blu
- ELAPRO 1k-CRYL
- ELAPRO QuickRepair
- ELAPRO Topcoat
- ELAPRO Primer BE
- ELAPRO Primer UN

Materialeigenschaften

Systembasis	Zement, Bindemittel
Dichte	ca. 2,75-3,2 g/cm³
Schüttdichte	ca. 0,9 bis 1,5 kg/l
Standardfarbe	Grau

Verarbeitungsrelevante Daten

Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35 °C
Untergrundtemperatur	+5 bis +35 °C
Verbrauch	1,9 kg angemischtes Material (ELAPRO MD HardSeal + Wasser) pro mm und m²
Verbrauch (2 mm) ³	
Verarbeitung mit Quast	ca. 3,2 kg/m²
Verarbeitung mit Spachtel	ca. 3,7 kg/m²
Spritzverarbeitung	ca. 3,2 kg/m²
Verarbeitungszeit ¹	ca. 45 bis 60 Min.
Endfestigkeit ¹	nach ca. 28 Tagen (20 °C / 50 % r.F.)
Begehbar/belegreif ²	nach ca. 3 bis 4 Std.
Druck- und Biegefestigkeit	nach ca. 4 Std.: 12 / 2 MPa nach ca. 24 Std.: 24 / 5 MPa nach ca. 7 Tagen: 38 / 6 MPa nach ca. 28 Tagen: 53 / 7 MPa

Wasserdicht gem. EN 12390-8 Positivabdichtung: 13 bar
Negativabdichtung: 5 bar

¹Durch Witterungseinflüsse wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Wind werden die angegebene Werte beeinflusst. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen auch in den Folgestunden nach dem Auftrag die Möglichkeit zur Aushärtung bieten.

²Vor dem Betreten ist die Begehbarkeit zu prüfen. Hohe Scherkräfte (z.B. durch Drehbewegung der Schuhe) und hohe Punktbelastungen sind zu diesem Zeitpunkt noch zu vermeiden.

³Der Materialverbrauch kann je nach Oberflächenrauigkeit des Untergrunds deutlich höher ausfallen.

Verarbeitung

ELAPRO MD HardSeal kann mit der Bürste oder dem Maurerbesen verarbeitet werden.

ELAPRO MD HardSeal mit 4,3 l Wasser pro 25 kg Sack anmischen. Dazu das Wasser in ein sauberes Mischgefäß geben und 25 kg Pulver mit einem langsam laufenden Rührwerk (300-600 U/min) zu einer klumpenfreien Masse mischen. Bei Bedarf zusätzliches Wasser (max. 3 %) hinzufügen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Das Mischungsverhältnis bei Teilentnahme beträgt 5 Teile ELAPRO MD HardSeal zu 1 Teil Wasser. Das Werkzeug direkt nach dem Mischen reinigen.

Eine detaillierte Beschreibung für die ordnungsgemäße Verarbeitung von ELAPRO MD HardSeal finden Sie in der produkt-spezifischen Verarbeitungsanleitung TD722.

Hinweis: Sobald ELAPRO MD HardSeal zu erstarrt beginnt, muss die eingedickte Masse fachgerecht entsorgt werden. Das Material darf nicht mit Wasser wieder gangbar gemacht werden.

Entsorgung**Produktreste**

ungebraucht/ausgehärtet: AVV 10 13 06

Verpackung

nicht restentleert: AVV 15 01 05

restentleert: AVV 15 01 02

Hinweis: Die sachgerechte Entsorgung von Produktresten und Verpackung muss unter Beachtung der Europäischen Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) erfolgen.

Zugehörige Dokumente

Bitte beachten Sie auch folgende Dokumente:

- TD722 Verarbeitungsanleitung
- TD724 Sicherheitsdatenblatt

Allgemeine Hinweise

Alle hier angegebenen Daten dienen lediglich der Beschreibung des Materials und beruhen auf Tests und auf erzielten Ergebnissen aus der praktischen Verwendung. Für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden. Beratungen erfolgen nach bestem Wissen und befreien nicht von einer Prüfung durch zugelassene Fachleute, wie Planer und Fachexperten. Farbabweichungen oder -veränderungen haben keinen Einfluss auf die technischen Parameter der Produkte. Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Oberflächentemperaturen. Alle Daten unterliegen eventuellen Änderungen ohne Vorankündigung. Das Datenblatt verliert spätestens 5 Jahre nach Erscheinen seine Gültigkeit. Es ist immer die neueste aktuelle Version zu verwenden. Diese steht im Downloadbereich unserer Website www.elapro.de zur Verfügung. Die Angaben und Empfehlungen aus dieser Produktinformation entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung auf dem jeweiligen Untergrund zu prüfen. Die beschriebenen Produkte dürfen ausschließlich im System mit den hier genannten Systemkomponenten verarbeitet werden. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Sicherheitsvorschriften

Alle Sicherheitsvorschriften auf den Gebinden, den Technischen Produktinformationen und den Sicherheitsdatenblättern sowie einschlägige örtliche, nationale und EU-Vorschriften sind zu beachten. Auf persönlichen Arbeitsschutz muss geachtet werden.