

ELAPRO Primer KS

TD541 Technisches Datenblatt



Einsatzgebiete

ELAPRO Primer KS wird als Haftgrundierung auf Kunststoffbahnen und Kunststoffteilen, z. B. aus EPDM, EVA, FPO/TPO, GFK und PVC, eingesetzt. Er dient der Vorbehandlung für die anschließende Abdichtung und Beschichtung mit ELAPRO 1k-SIL, ELAPRO 1k-SIL blu, ELAPRO 1k-CRYL und ELAPRO QuickRepair.

Lieferform

Blechbinde: 400 g / 1 kg / 2,5 kg / 4 kg

Werkzeuge

Verarbeitung: kurzfasrige Nylonrolle, Pinsel

Reinigung: ELAPRO Cleaner

Arbeitsschutz

Das Tragen von Schutzbrille und Handschuhen wird empfohlen.

Verarbeitung

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in den produktspezifischen Verarbeitungsanleitungen TD122 ELAPRO 1k-SIL, TD112 ELAPRO 1k-CRYL oder TD152 ELAPRO QuickRepair.

Kompatible Systemkomponenten

- ELAPRO 1k-SIL
- ELAPRO 1k-SIL blu
- ELAPRO 1k-CRYL
- ELAPRO QuickRepair
- ELAPRO Cleaner

Materialeigenschaften

Systembasis	Polymerharz in Lösemittelmischung
Aushärtung	Lufttrocknung
Viskosität	dünnflüssig
Dichte	ca. 0,88 g/cm ³
Standardfarbe	Farblos, transparent

Verarbeitungsrelevante Daten

Verarbeitungstemperatur	bis +35 °C
Untergrundtemperatur	bis +50 °C
	mind. 3 °C über dem Taupunkt
Untergrundrestfeuchte	trocken
Verbrauch	mind. 50 g/m ²
Überarbeitbarkeit*	nach ca. 15 Min.

*Messungen bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. Abweichende Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Wind, können die Überarbeitungszeit beeinflussen. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit führt z.B. zu einer Verlängerung der Überarbeitungszeit.

Vor der Überarbeitung muss die Oberfläche vollständig abgetrocknet und darf nicht mehr klebrig sein.

Lagerung & Haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und luftdicht gelagert, mind. 24 Monate haltbar. Direkte Sonneneinstrahlung muss auch auf der Baustelle vermieden werden.

Entsorgung

Produktreste

flüssig: AVV 08 04 09*

ausgehärtet: AVV 08 04 10

Verpackung

nicht restentleert: AVV 08 04 09*

restentleert/tropffrei: AVV 15 01 04

Hinweis: Die sachgerechte Entsorgung von Produktresten und Verpackung muss unter Beachtung der Europäischen Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) erfolgen.

Zugehörige Dokumente / Download über QR-Code

Bitte beachten Sie auch folgende Dokumente:

- TD544 Sicherheitsdatenblatt



Allgemeine Hinweise

Alle hier angegebenen Daten dienen lediglich der Beschreibung des Materials und beruhen auf Tests und auf erzielten Ergebnissen aus der praktischen Verwendung. Für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden. Beratungen erfolgen nach bestem Wissen und befreien nicht von einer Prüfung durch zugelassene Fachleute, wie Planer und Fachexperten. Farbabweichungen oder -veränderungen haben keinen Einfluss auf die technischen Parameter der Produkte. Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Oberflächentemperaturen. Alle Daten unterliegen eventuellen Änderungen ohne Vorankündigung. Das Datenblatt verliert spätestens 5 Jahre nach Erscheinen seine Gültigkeit. Es ist immer die neueste aktuelle Version zu verwenden. Diese steht im Downloadbereich unserer Website www.elapro.de zur Verfügung. Die Angaben und Empfehlungen aus dieser Produktinformation entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung auf dem jeweiligen Untergrund zu prüfen. Die beschriebenen Produkte dürfen ausschließlich im System mit den hier genannten Systemkomponenten verarbeitet werden. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Sicherheitsvorschriften

Alle Sicherheitsvorschriften auf den Gebinden, den Technischen Produktinformationen und den Sicherheitsdatenblättern sowie einschlägige örtliche, nationale und EU-Vorschriften sind zu beachten. Auf persönlichen Arbeitsschutz muss geachtet werden.