ELAPRO 1k-CRYL

TD113 Grundierungsempfehlung

Der Untergrund muss zwingend gereinigt sein. Anschleifen führt zu einer Oberflächenvergrößerung und ist daher immer empfehlenswert, um eine bessere Haftung zu erreichen. Beton- und Zementuntergründe sowie Fliesenbeläge müssen materialabtragend vorbereitet werden.

Bituminöse Untergründe			
Hersteller	**Untergrund**	**Materialbasis**	**Grundierung**
Bauder	BauderKARAT	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Bauder	BauderPLANT E	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Bauder	BauderTEC KSA	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Bauder	Bauder PYE PV 200 S5	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Binné	BISOTEKT BISOPLAN-E	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Binné	BISOTEKT CALIDA PLUS	Plastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Binné	BISOTEKT CALIDA PLUS NOxOFF	Plastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Binné	BISOTEKT POLY 6000	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Binné	BISOTEKT POLY 6000 NOxOFF	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Binné	BISOTEKT POLYFLOR PLUS	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Binné	BISOTEKT POLYFLOR PV	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Binné	BISOTEKT POLYPLAN	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Binné	BISOTEKT POLYPLAN NOxOFF	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Börner	DACO KSO	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Börner	ELMO-Star	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Börner	POLY-Elast PV 200 S5	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Börner	SK Bit 105 PV	Plastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Börner	SK Bit 105 GT	Plastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Börner	SK BIT 1-Plus	Plastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Kebulin	kebu Poly-Max S	Plastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Kebulin	kebu Poly-Skin S	Plastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Kebulin	kebu Poly-Tec S	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Kebulin	Kebulan S Top	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	RUTEX KSK-OWF (wurzelfest)	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	RUTEX Flora (wurzelfest)	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	RUTEX Forte (wurzelfest)	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	RUTEX 3103 grün (wurzelfest)	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	RUTEX Wurzelstoppbahn CU	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	MOGAFLEX P5 grün	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	MOGAPLAST PYP PV 200 S5 grün	Plastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	MOGAPLAN PYE PV 200 S5 grün	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	MOGAPLAN PYE PV 200 S5 intensiv-grün	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	MOGAPLAN PYE PV 200 S5 rot	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	MOGAPLAN PYE PV 200 S5 schwarz	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	MOGAPLAN PYE PV 200 S5 braun	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*

Bituminöse Untergründe			
Hersteller	**Untergrund**	**Materialbasis**	**Grundierung**
Mogat	MOGAPLAN PYE G 200 S5 grün	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	MOGAPLAN PYE PV 200 DD grün	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Mogat	MOGAPLAN PYE PV 200 S5 EN	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
Polybit	Euro P5	Plastomerbitumen	Primer nicht benötigt
SOPREMA	VAPRO	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
SOPREMA	SOPRAGUM FLAM HT-O	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
SOPREMA	SOPRAGUM FLAM HT-O JARDIN S5	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
SOPREMA	SOPRALENE FLAM 50	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
SOPREMA	SOPRALENE FLAM JARDIN S5	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
SOPREMA	SOPRALENE JARDIN DD - SCHIEFER	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
SOPREMA	SOPRALENE FLAM UNILAY	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
SOPREMA	PYE PV200 S5 EN	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
SOPREMA	PYE PV200 S5 WF	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
VEDAG	VEDAFLEX G4E	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
VEDAG	VEDAFLEX SP	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
VEDAG	VEDAFLOR WF	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
VEDAG	VEDAFLOR WS-X	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
VEDAG	VEDAG Turbo TO	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
VEDAG	VEDAPROOF F	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*
VEDAG	VEDATOP S5	Elastomerbitumen	Primer nicht benötigt*

*__Verarbeitungshinweis__: Bei neuwertigen Bitumenbahnen kann es zu Materialverfärbungen kommen. Dies kann durch die Verwendung eines Haftgrundes (ELAPRO Primer UN) verhindert werden.

Kunststoffbasierte Untergründe			
Hersteller	**Untergrund**	**Materialbasis**	**Grundierung**
Alwitra	EVALASTIC® V	EPDM	ELAPRO Primer KS
Alwitra	EVALASTIC® VGSK	EPDM	ELAPRO Primer KS
Alwitra	EVALASTIC® VSKA	EPDM	ELAPRO Primer KS
Alwitra	EVALON® V	EVA	ELAPRO Primer KS
Alwitra	EVALON® V	EVA	ELAPRO Primer KS
Alwitra	EVALON® VG	EVA	ELAPRO Primer KS
Alwitra	EVALON® VG	EVA	ELAPRO Primer KS
Alwitra	EVALON® VGSK	EVA	ELAPRO Primer KS
Alwitra	EVALON® VSK	EVA	ELAPRO Primer KS
Alwitra	EVALON® VSKA	EVA	ELAPRO Primer KS
Bauder	Thermofin F TL	TPO	ELAPRO Primer KS
Bauder	Thermofin F15/F18/F20	TPO	ELAPRO Primer KS
Bauder	Thermofin F15V	TPO	ELAPRO Primer KS
Bauder	Thermofol	PVC	ELAPRO Primer KS
Bauder	Thermofol	PVC	ELAPRO Primer KS

Kunststoffbasierte Untergründe			
Hersteller	**Untergrund**	**Materialbasis**	**Grundierung**
Bauder	Thermofol U	PVC	ELAPRO Primer KS
Bauder	Thermofol U15V	PVC	ELAPRO Primer KS
Bauder	Thermoplan T	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Bauder	Thermoplan T TL	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Bauder	Thermoplan T15V	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
BMI	BMI Icopal Universal Pro	Polyolefin-Copolymerisat	ELAPRO Primer KS
BMI	BMI Icopal Universal Pro	Polyolefin-Copolymerisat	ELAPRO Primer KS
Börner	Austroplan	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Börner	BÖRNER TP FOL	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Carlisle	Hertalan Easy-Cover	EPDM	ELAPRO Primer KS
Carlisle	Hertalan Easy-Cover FR	EPDM	ELAPRO Primer KS
Carlisle	Hertalan Easy-Weld	EPDM	ELAPRO Primer KS
Carlisle	Hertalan Easy-Weld GS	EPDM	ELAPRO Primer KS
Carlisle	Hertalan S	EPDM	ELAPRO Primer KS
Carlisle	Resistit ESK	EPDM	ELAPRO Primer KS
Carlisle	Resitrix CL	EPDM	ELAPRO Primer KS
Carlisle	Resitrix MB	EPDM	ELAPRO Primer KS
Carlisle	Resitrix SK Partial Bond	EPDM	ELAPRO Primer KS
Carlisle	Resitrix SK-W Full Bond	EPDM	ELAPRO Primer KS
Carlisle	Resitrix SR	EPDM	ELAPRO Primer KS
Dachprotect	Dachprotect	EPDM	ELAPRO Primer KS
DIPOXY Germany	DIPOXY-2K-700	Epoxidharz	ELAPRO Primer KS
DIPOXY Germany	DIPOXY-2K-700	Epoxidharz	ELAPRO Primer KS
Duraproof	Novoproof DA	EPDM	ELAPRO Primer KS
Duraproof	Novoproof DA-G	EPDM	ELAPRO Primer KS
Duraproof	Novoproof DA-K	EPDM	ELAPRO Primer KS
Duraproof	Novoproof DA-P	EPDM	ELAPRO Primer KS
FDT	Rhenofol CG	PVC-P	ELAPRO Primer KS
FDT	Rhenofol CG	PVC-P	ELAPRO Primer KS
FDT	Rhenofol CV	PVC	ELAPRO Primer KS
FDT	Rhepanol FK	PIB	auf Anfrage
FDT	Rhepanol HFK	PIB	ELAPRO Primer KS
FDT	Rhepanol HFK	PIB	ELAPRO Primer KS
FDT	Rhepanol HFK-SK	PIB	auf Anfrage
FDT	Rhepanol HG	PIB	ELAPRO Primer KS
FDT	Rhepanol HG	PIB	ELAPRO Primer KS
FDT	Rhepanol HSG	PIB	auf Anfrage
FDT	Rhepanol HSK	PIB	auf Anfrage
Firestone	Rubbergard LSFR	EPDM	ELAPRO Primer KS
Firestone	UltraPly TPO	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Hasse & Sohn	Hassodritt G200 S4 (feinbestreut)	bituminös	ELAPRO Primer UN

Kunststoffbasierte Untergründe			
Hersteller	**Untergrund**	**Materialbasis**	**Grundierung**
Hasse & Sohn	Hassodritt PYE PV 200 S5	bituminös	ELAPRO Cleaner
Hasse & Sohn	Hassolan	bituminös	ELAPRO Primer UN
Hasse & Sohn	Hassothen F	bituminös	ELAPRO Primer UN
Hasse & Sohn	Kubidritt Classic	bituminös	ELAPRO Primer UN
Hasse & Sohn	Kubidritt Multistar SN	bituminös	ELAPRO Primer UN
Hasse & Sohn	Kubidritt Plus	bituminös	ELAPRO Primer UN
Hasse & Sohn	Kubidritt XLP ReduX	bituminös	ELAPRO Primer UN
Hasse & Sohn	Kubiflex SSB	bituminös	ELAPRO Primer UN
Hasse & Sohn	Kubiflor	bituminös	ELAPRO Primer KS
Icopal	Universal	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Icopal	Universal SA	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Icopal	Universal WS	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Köster	Köster ECB	ECB	ELAPRO Primer KS
Köster	Köster TPO	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Mapei	Mapeplan M	PVC	ELAPRO Primer KS
Mapei	Mapeplan Plus	PVC	ELAPRO Primer KS
Polyfin AG	O.C.-Plan 3020	ECB	ELAPRO Primer KS
Polyfin AG	O.C.-Plan 4125	ECB	ELAPRO Primer KS
Polyfin AG	O.C.-Plan 4230	ECB	ELAPRO Primer KS
Polyfin AG	O.C.-Plan 5028 SK	ECB	ELAPRO Primer KS
Polyfin AG	Polyfin 3012	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Polyfin AG	Polyfin 3016	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Polyfin AG	Polyfin 3018	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Polyfin AG	Polyfin 3020	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Polyfin AG	Polyfin 3024	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Polyfin AG	Polyfin 4230	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Polyfin AG	Polyfin 5028 SK	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Rowalin	Rolandwerke (heute: Bauder)	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Schedetal	ExtruBit M	ECB	ELAPRO Primer KS
Schedetal	ExtruPol M	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Sika	Sarnafil S327-18EL	PVC	ELAPRO Primer KS
Sika	Sikaplan 18G-03	PVC	ELAPRO Primer KS
Sika	Sikaplan SG 15	PVC	ELAPRO Primer KS
Sika	Sikaplan SGK	PVC	ELAPRO Primer KS
Sika	Sikaplan SGmA 18	PVC	ELAPRO Primer KS
Sika	Sarnafil 66-20	FPO-Dachbahn	auf Anfrage
Sika	Sarnafil 77-15	FPO-Dachbahn	ELAPRO Primer KS
Sika	Sarnafil 77-20	FPO-Dachbahn	auf Anfrage
Sika	Sarnafil 77-25	FPO-Dachbahn	auf Anfrage
Soprema	Fagon Eco	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Soprema	Flagon Energy	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS

Kunststoffbasierte Untergründe			
Hersteller	**Untergrund**	**Materialbasis**	**Grundierung**
Soprema	Flagon EP/PR	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Soprema	Flagon EP/PV	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Soprema	Flagon SR	PVC	ELAPRO Primer KS
Soprema	Flagon SV	PVC	ELAPRO Primer KS
Wolfin	Cosmofin FG	PVC	ELAPRO Primer KS
Wolfin	Inofin FR	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Wolfin	Inofin FR-V	FPO/TPO	ELAPRO Primer KS
Wolfin	Tectofin SK	PVC/Kautschuk	ELAPRO Primer UN
Wolfin	Wolfin	PVC	ELAPRO Primer KS
Wolfin	Wolfin GWSK	PVC	ELAPRO Primer KS
Wolfin	Wolfin IB	PVC	ELAPRO Primer KS
Wolfin	Wolfin M	PVC	ELAPRO Primer KS

Verarbeitungshinweis: Die Reinigung des Untergrundes muss gründlich mit dem ELAPRO Cleaner erfolgen.

Metallische Untergründe		
Untergrund	**Materialbasis**	**Grundierung**
Aluminium	Aluminium	ELAPRO Primer UN
Blei	Blei	auf Anfrage
Edelstahl	Edelstahl	ELAPRO Primer UN
Eisen	Eisen	ELAPRO Primer UN
Kupfer	Kupfer	Primer nicht benötigt
Stahl	Stahl	ELAPRO Primer UN
Stahlblech	Stahl	ELAPRO Primer UN
verzinkter Stahl	Zink	Primer nicht benötigt
Zink	Zink	Primer nicht benötigt

Mineralische Untergründe			
Hersteller	**Untergrund**	**Materialbasis**	**Grundierung**
Kaiser Dämmstoffe	Kaiser Dämmstoffe glatt	Glaswolle-Dämmplatte	Primer nicht benötigt
Kaiser Dämmstoffe	Kaiser Dämmstoffe geriffelt	Glaswolle-Dämmplatte	Primer nicht benötigt
VELOSIT GmbH & Co. KG	VELOSIT® LS 225	zementgebundene Spachtelmasse	ELAPRO Primer UN
VELOSIT GmbH & Co. KG	Weber.rep 763	zementgebundene Spachtelmasse	ELAPRO Primer UN
---	Beton (genutzte Flächen)	Beton	ELAPRO Primer UN
---	Beton (Details, Anschlüsse)	Beton	Primer nicht benötigt
---	Estrich (genutzte Flächen)	Zement	ELAPRO Primer UN
---	Estrich (Details, Anschlüsse)	Zement	Primer nicht benötigt
---	Fliese	Stein	auf Anfrage
---	Klinker	Stein	Primer nicht benötigt
---	Naturstein	Stein	ELAPRO Primer UN

Mineralische Untergründe			
Hersteller	**Untergrund**	**Materialbasis**	**Grundierung**
---	Putz	Putz	ELAPRO Primer UN
---	Ziegel	Stein	Primer nicht benötigt

Weitere Untergründe		
Untergrund	**Materialbasis**	**Grundierung**
Dämmmaterial (Steinwolle, PUR/PIR, Styropor u.a.) 1	Diverse	Auf Anfrage
Faserzement	Zement	Primer nicht benötigt
GFK	GFK	ELAPRO Primer KS
Glas	Glas	Primer nicht benötigt
Holz behandelt[2]	Holz	Auf Anfrage
Holz unbehandelt[2]	Holz	Primer nicht benötigt
Holzwerkstoffe (Leimholz, OSB, Spanplatten u.a.)[2]	Holz	Primer nicht benötigt
Zemseal Frischbetonverbundfolie (Hersteller: Max Frank)	Komposit	ELAPRO Primer KS

[1]Ggf. Trennlage verwenden

[2]Horizontale Flächen mit Trennlage, Altanstriche und ggf. vorhandene Trennmittel entfernen

Verarbeitungshinweis

Insbesondere der Vergleich zwischen Neumaterialien und verwitterten Materialien kann stärkere Abweichungen aufzeigen.

Allgemeine Hinweise

Die aufgeführten Empfehlungen basieren auf hausinternen Versuchen der ELAPRO GmbH & Co. KG, die im Labor bei gleichen äußeren Bedingungen auf neuen Untergründen nach bestem Wissen durchgeführt wurden. Andere Einflüsse und Eigenschaften der Untergründe, wie z. B. Alterung, herstellerbedingte Modifikation, exponierte Lagen, nicht geplante Einflüsse, können die Hafteigenschaften beeinflussen. Aus diesem Grund entbindet Sie diese Empfehlung nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung, zumal Ihre beabsichtigten Anwendungen meist außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen. Details zur Verarbeitung können zusätzlich aus der produktspezifischen Verarbeitungsanleitung TD122 entnommen werden. Bei Unsicherheiten und Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte. Unsere Anwendungstechnik hilft Ihnen weiter.