

ELAPRO Primer KS

TD541 Technisch specificatieblad



Toepassingsgebieden

ELAPRO Primer KS wordt als hechtprimer voor de afdichting en coating van ondergronden op kunststofbasis met ELAPRO 1k-SIL, 1k-CRYL en QuickRepair gebruikt. Met de ELAPRO Primer KS kunnen zowel kunststof banen als ook kunststof delen worden voorgegrond en vervolgens betrouwbaar voor langere termijn worden afgedicht.

Leveringsvorm

Metalen container: 1 kg / 2,5 kg / 4 kg

Gereedschappen

Verwerking: Verfrol, kwast bestand tegen oplosmiddelen

Reiniging: ELAPRO Cleaner

Verwerking

Een gedetailleerde beschrijving vindt u in de productspecifieke verwerkingshandleidingen TD122 ELAPRO 1k-SIL, TD112 ELAPRO 1k-CRYL of TD152 ELAPRO QuickRepair.

Compatibele systeemcomponenten

- ELAPRO 1k-SIL
- ELAPRO 1k-CRYL
- ELAPRO QuickRepair
- ELAPRO Cleaner

Opslag & houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking koel, droog, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen, min. 24 maanden houdbaar. Directe zonnestralen moeten ook op de bouwplaats worden vermeden.

Materiaaleigenschappen

Systeembasis	Polymeerhars in oplosmiddelmengsel
Uitharding	Luchtdroging
Viscositeit	dun vloeibaar
Dichtheid	0,9 g/cm ³
Standaard kleur	gelig helder

Verwerkingsrelevante gegevens

Relatieve luchtvochtigheid	0 tot 85%
Verwerkingstemperatuur	-5 tot +35 °C
Ondergrondtemperatuur	-5 tot +60 °C
	min. 3 °C boven het dauwpunt
Restvochtigheid ondergrond	0 tot 6% (droog)
Verbruik	min. 0,05 kg/m ²
Bewerkbaarheid	min. 15 min.

Afvoeren

Productresten

Vloeibaar: AVV 08 04 09*

Uitgehard: AVV 08 04 10

Verpakking

Resten niet geleegd AVV 08 04 09*

Resten geleegd/druppelvrij AVV 15 01 04

Info: De deskundige afvoer van de productresten en verpakking moet plaatsvinden conform de Europese verordening afvalstoffenlijst (AVV/voorheen EAK).

Gevaren

- H226: Vloeistoffen en damp licht ontvlambaar.

Bijbehorende documenten/download via QR-code

Houd de volgende documenten aan:

- TD544 veiligheidspecificatieblad

Algemene instructies

Alle hier gespecificeerde gegevens zijn alleen bedoeld voor het beschrijven van het materiaal en berusten op testen en op gerealiseerde resultaten uit het praktisch gebruik. Voor de nauwkeurigheid en volledigheid daarvan wordt geen garantie gegeven. Adviezen worden naar beste weten gegeven en doen niet de controle komen te vervallen door erkende specialisten, zoals planners en vakexperts. Kleurafwijkingen of -veranderingen hebben geen invloed op de technische parameters van de producten. Tijdsopgaven worden korter bij hogere en langer bij lagere omgevings- en oppervlaktetemperaturen. Alle specificaties zijn onderhevig aan eventuele wijzigingen zonder aankondiging vooraf. Het specificatieblad is maximaal 5 jaar na de publicatie niet meer geldig. Er moet altijd de meest actuele versie worden gebruikt. Deze is beschikbaar in de downloadsectie van onze website www.elapro.de. De specificaties en adviezen uit deze productinformatie komen overeen met de actuele stand van onze kennis en zijn bedoeld als informatie voor de koper. Deze ontslaan de koper niet van de verplichten, de producten op geschiktheid en gebruik op de betreffende ondergrond te controleren. De beschreven producten mogen uitsluitend binnen een systeem met de hier genoemde systeemcomponenten worden verwerkt. Een optimale kwaliteit garanderen wij in het kader van onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Veiligheidsvoorschriften

Alle veiligheidsvoorschriften op de verpakking, de technische productinformatie en de veiligheidsspecificatiebladen plus de geldende plaatselijke, nationale en EU-voorschriften moeten worden aangehouden. Let op persoonlijke beschermingsmiddelen.